



Техническое описание Артикул 2234-48

Langzeit-Lasur UV

Лазурь на основе растворителя со средним содержанием сухого остатка с высокой защитой от УФ-излучения для древесины снаружи помещений

Сфера применения

Продукт применяется для декоративной обработки строительных элементов из древесины хвойных и лиственных пород (облицовка, обшивка, садовая мебель, окна, двери и т.д.), а также для последующей цветной отделки несущих и укрепляющих строительных деревянных элементов, обработанных антисептиком для защиты древесины согласно DIN 68 800, часть 3.

Свойства продукта

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Высокая атмосферостойкость
- Грязеоталкивающие свойства и легкость в уходе
- Высокая УФ-защита даже для светлых тонов и farblos UV+
- Прекрасные технологические свойства и отличная растекаемость
- Не содержит биоцидов и кобальта
- Отвечает требованиям DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».

Применение

Продукт наносится кистью или валиком. Древесина должна быть очищена от пыли, грязи, жира и воска. Допустимый уровень влажности древесины составляет для хвойных пород

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,94 г/см ³ при +20 °C
Вязкость:	ок. 48 сек. (вискозиметр 4 мм) при +20°C
Вяжущее:	алкидные смолы
Пигментация:	светостойкие, высокопрозрачные пигменты
Запах:	характерный для растворителя, после высыхания не имеет запаха
Температура воспламенения:	ок. 63 °C
Форма поставки:	емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л; 4 л и 20 л
Цвета:	2234 silbergrau, 2235 weiss, 2237 спец. цвета (от 4 л), 2238 eiche rustikal, 2239 eiche hell, 2240 farblos UV+, 2242 nußbaum, 2243 ebenholz, 2244 teak, 2245 tannengrün, 2246 kiefer, 2247 pinie/lärche, 2248 palisander

макс. 15 %, для лиственных пород - макс. 12 %. Смолистую древесину предварительно обработать растворителем Verdünnung V 101. Отслаивающиеся старые покрытия удалить. Прочные покрытия отшлифовать. Древесину хвойных пород, а также древесину, склонную к поражению грибом, снаружи помещений загрунтовать продуктом НК-Lasur*, Holzschutz-Creme* или Holzschutz-Grund. Продукт Langzeit-Lasur UV нанести мягкой кистью по направлению древесных волокон. Наилучший декоративный эффект достигается, если по обра-

ботанной поверхности через 15 минут снова пройти отжатой кистью. Нанести не менее 2 слоев продукта Langzeit-Lasur UV. Наиболее высокие результаты достигаются, если выполнить легкое промежуточное шлифование перед нанесением финишного слоя продукта Langzeit-Lasur UV. Можно нанести в качестве третьего слоя продукт Langzeit-Lasur UV farblos UV+ (в качестве эксплуатационного слоя, который будет обновляться при ремонте/обновлении покрытия), этот слой будет фиксировать оттенок нижележащего слоя в течение длительного

времени. Данная методика работы может применяться также на поверхностях, обработанных продуктами НК-Lasur* или Holzschutz-Creme*. На основаниях, обработанных белыми оттенками, данный метод не рекомендуется применять (отсутствует последующее потемнение, наблюдается желтоватый оттенок из-за собственного цвета продукта Langzeit-Lasur UV farblos UV+).

Если необходимо сохранить максимально естественный внешний вид древесины, рекомендуется нанести 2 слоя продукта Langzeit-Lasur UV farblos UV+. В этом случае необходимо выполнить предварительную защиту древесины снаружи помещений от синевы продуктом Holzschutz-Creme* farblos.

С каждым новым слоем лазури цвет покрытия становится более темным и повышается степень глянца. Перед нанесением основного покрытия всегда выполнять пробное нанесение продукта на образец поверхности. Торцевые поверхности древесины для придания водоотталкивающих свойств многократно покрыть продуктом Langzeit-Lasur UV требуемого цвета. На окна и входные двери необходимо нанести 3 слоя продукта. Все цвета продукта можно смешивать друг с другом. Содержимое емкости необходимо взбалтывать или перемешивать перед применением, а также в процессе нанесения продукта. После использования плотно закрывать емкость.

* С осторожностью применять биоциды. Перед применением перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

2234-TM-09-12 MB-JD-RV

Указания

Продукт Langzeit-Lasur UV готов к применению. Не оказывает агрессивного воздействия на металлы и стекло. После высыхания продукт совместим с полимерными и битумными материалами.

Рабочий инструмент, очистка

Инструмент очистить растворителем Verdünnung V 101 сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Расход

1-й слой: прибл. 100 мл/м²
2-й слой: прибл. 60 мл/м²

Высыхание

Ок. 12 ч при температуре + 20 °C и отн.вл.возд. 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 2 лет.

Состав согласно VdL-RL 01

Тип продукта: лазурь для древесины.

Состав: алкидные смолы; алифатические и ароматические углеводороды; неорганические пигменты; добавки.

Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (категория A/e): 400 г/л (2007). Содержание VOC в данном продукте макс. 399 г/л.

Безопасность

Указания по опасности:

При повторном попадании на кожу может вызвать ее сухость и растрескивание.

Меры предосторожности:

Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания на кожу. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Содержит 2-бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

Код продукта: M-KH 03

Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки отправить на вторичную переработку.

Маркировка

Класс опасности для водной среды WGK: 2
Транспортировка ADR -/-

