



## Техническое описание Артикул №0695

# Aidol Hartwachs-Öl

Масло из твердого воска на основе натуральных масел с не содержащими свинца сиккативами.

### Сфера применения

Продукт Aidol® Hartwachs Öl применяется при выполнении внутренних работ и предназначен для использования на деревянных полах и лестницах. Продукт Aidol® Hartwachs Öl можно также применять для повышения качества отделки высококачественной мебели из цельного куска дерева, рабочих поверхностей на кухне, панелей, строительных планок и пробковых поверхностей.

### Свойства продукта

Продукт Aidol® Hartwachs Öl – бесцветный, подходит для применения на всех типах древесины. Он проникает глубоко в структуру дерева и при этом подчеркивает естественную фактуру древесины. Благодаря своему пропитывающему свойству продукт делает деревянную поверхность грязеотталкивающей, формируя при этом шероховатый защитный слой. Продукт соответствует требованиям по химическим нагрузкам в соответствии со стандартом DIN 68 861, класс нагрузки 1 C и DIN EN 71-3. По результатам испытаний на экологичность (08/2004) продукт Aidol® Hartwachs Öl заслужил оценку «отлично».

### Переработка

### Технические параметры продукта

Плотность:	около 0,84 г/см <sup>3</sup> при 20°
Степень блеска:	шелковисто-матовый
Температура воспламенения:	около 44°C
Форма поставки:	банки из белой жести 0,75; 2,5 и 20 л
Оттенок:	собственный цвет – коричневатый

Необходимо различать следующие виды переработки:

**1. Деревянные и пробковые полы** шлифуются с применением шлифовального оборудования. Конечная степень зашлифовки зерном должна быть при этом не более 100-120. После этого продукт тщательно втирается в основание широкой кистью. При работе на больших поверхностях целесообразно применение однодисковой машины с белой полировочной накладкой. После высыхания (спустя двенадцать часов) выполняется второй рабочий проход. Промежуточная шлифовка перед этим не требуется; по желанию можно слегка обработать поверхность однодисковой машиной с бежевой накладкой.

**2. Ступеньки деревянных лестниц, столешницы рабочих столов** и т.д. шлифуются с конечной степенью зашлифовки зерном 120. Продукт Aidol® Hartwachs Öl наносится кистью и тщательно втирается в основание. Для втирания можно ис-

пользовать также белую накладку, при этом на поверхности не должно оставаться излишков материала.

**3. Мебельные поверхности, мелкие деревянные предметы** шлифуются с конечной степенью зашлифовки зерном 180. Продукт Aidol® Hartwachs Öl наносится с помощью кисти или тампона.

**Для всех поверхностей необходимо соблюдать следующие правила:**

Нужно следить за тем, чтобы на поверхности не оставалось излишков материала. Особенно это относится к невпитывающим участкам, поскольку в противном случае возможно замедление процесса высыхания. Как правило, рекомендуется нанесение материала Aidol® Hartwachs Öl в два прохода, соблюдая технологический перерыв между проходами в 12 часов. На впитывающую способность основания оказывает влияние шлифовка древесины. Чем более гладко зашлифована деревянная по-

верхность, тем меньше продукта Aidol® Hartwachs Öl сможет впитать дерево и, соответственно, тем меньше конечная степень защиты древесины. Совместимость с основанием и цвет следует проверить путем обработки пробного отрезка.

### Указания к применению

Продукт Aidol® Hartwachs Öl применяется только по назначению и в соответствии с условиями прописанными в руководстве по применению. Беречь от детей. Не допускать попадания продукта в глаза и на кожу. Во время работы не принимать пищу, не пить и не курить. Не хранить продукт вместе с продуктами питания или кормами. При работе с продуктом в помещениях, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Не наносить продукт Aidol® Hartwachs Öl совместно с нитроцеллюлозо-содержащими лаками или растворителями на одном участке. Существует опасность самовозгорания (Норматив VBG союза предпринимателей 23 § 12). Для тканей, загрязненных продуктом Aidol® Hartwachs Öl (например, тряпок для обтирки, рабочей одежды) существует опасность самовозгорания, поэтому ее следует складывать и утилизировать в огнеупорных контейнерах.

### Очистка и уход

Грязь, пыль и песок на лестницах и полах необходимо регулярно удалять щеткой или метелкой. Для влажной уборки мы рекомендуем использовать наш продукт Aidol Hartwachs-Polish Арт.№ 0687, который способствует наилучшему сохранению лестниц и полов.

### Рабочий инструмент и его очистка

Для работы Вам потребуются следующие инструменты: щетка, кисть, марлевая подушечка. Очистка инструмента производится сразу по окончании выполнения работ продуктом Aidol Buntlack-Verdüpner, (растворитель цветных лаков) Арт. № 1345.

### Расход

Расход продукта зависит в большой мере от впитывающей способности древесины, а также от степени шлифовки основания. Обычно расход продукта составляет примерно 10-50 мл/м<sup>2</sup>.

### Высыхание

Для высыхания требуется около 12-16 часов при температуре 20° С и влажности воздуха 65%. Наличие излишков материала на не впитывающих участках замедляют процесс высыхания, равно как и низкие температуры.

### Условия хранения

Продукт хранится в закрытой оригинальной упаковке, в сухом, прохладном месте, не менее 1 года.

### Меры безопасности

#### Информация об опасностях:

Легко воспламеняется.

#### Советы по технике безопасности:

Беречь от детей

Держать вдали от источников воспламенения – не курить.

Не вдыхать пар/мелкодисперсную пыль (аэрозоль). Применять продукт только в хорошо проветриваемых помещениях.

Код продукта: Ö 60

### Утилизация

Остатки продукта следует утилизировать в соответ-

ствии с действующими предписаниями. Пустые упаковки подлежат вторичной переработке.

### Экология

Не допускать попадания продукта в сточные воды и грунт. Класс опасности для воды WGK 1.

### Маркировка

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

